

Icopal SA Primer 4,5 L

Artikelnummer: 2000184

Productomschrijving

Icopal SA Primer is een koud verwerkbare bitumineuze primer op oplosmiddel basis en wordt toegepast bij het plakken van koud zelfklevende dakrollen zoals Icopal SA dakrollen en Icopal Universal SA op een daarvoor geschikte ondergrond zoals metaal, steenachtig, hout of bitumen.¹⁾

⁽¹⁾De geschiktheid van de ondergrond moet aangetoond zijn.

Algemeen:

Icopal SA Primer is direct klaar voor gebruik en mag niet verdund of gemengd worden met andere stoffen.

De te overplakken ondergrond moet droog, schoon en egaal zijn.

Aanbrengen van Icopal SA Primer dient te geschieden met borstel of roller.

In geval van een zuigende ondergrond altijd vooraf een hechtproef uitvoeren. Indien noodzakelijk de ondergrond voor een tweede maal inspuiten.

Droogtijd ca. 30 minuten.

Weersomstandigheden:

Icopal SA Primer alleen toepassen bij droge weersomstandigheden, er mag geen vocht tussen Primer en ondergrond komen.

Absorberende ondergronden (bitumen, beton, hout etc.) toegestaan indien:

Verwerkingstemperatuur	ondergrond	
	Droog	(matig) vochtig ⁽²⁾
> 0 °C	Ja	Ja
> 0 °C + bij kans op vorst	Ja	Nee
> - 10 °C	Ja	Nee

⁽²⁾ een laagje water op de ondergrond is absoluut niet toegestaan.

Niet-absorberende ondergronden (metaal, plastic randafwerking, etc.) toegestaan indien:

Verwerkingstemperatuur	ondergrond	
	Droog	(matig) vochtig ⁽²⁾
> 0 °C	Ja	Nee
> 0 °C + bij kans op vorst	Ja	Nee
> - 10 °C	Ja	Nee

⁽²⁾ een laagje water op de ondergrond is absoluut niet toegestaan.

Icopal SA Primer is niet geschikt i.c.m. PS-schuim en zacht PVC.

Schoonmaken van gereedschap

met ethylacetaat of white spirit.

Icopal SA Primer 4,5 L

Artikelnummer: 2000184

Verbruik 0,12 – 0,24 l/m² afhankelijk van de ondergrond.

Levering

Aflevering

Icopal SA Primer is verpakt in blikken van 4,5 liter, 60 blikken op een europallet, in plastic krimphoes.

Opslag

Opslaan volgens CPR 15. Op een brandveilige plaats bewaren en verwijderd houden van open vlam en ontstekingsbronnen.

Koel, droog en vorstvrij bewaren. Aangebroken verpakkingen goed afsluiten.

Houdbaarheid

In gesloten verpakking tenminste één jaar houdbaar.

Technische productgegevens

Technische productgegevens	Methode	Waarde	Eenheid
Verschijningsvorm		vloeibaar	--
Kleur		zwart	--
Vlampunt		< 0	° C
Dichtheid bij 25 °C	EN ISO 3838	840	kg/l
Viscositeit @ 20°C	Brookfield RVF 1/20	900 +/- 100	mPas
Na droging		Elastisch	--

10-04-2024 versie 2.1 Dit productblad is met de grootste zorg samengesteld. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, welke door het gebruik van deze gegevens of het desbetreffende product zou ontstaan.