

ESHAFLEX 370 A/F ZWART

Product Specificatie

Artikelnummer	443008
Rollengte	7,5 m
Rolbreedte	1,0 m
Baandikte	4,7 mm
Aantal rollen per pallet	20
Inlage	Polyester/glas 175 g/m ²
Breeksterkte (EN 12311-1)	Lengte/breedte 800/700 N/5 cm
Rek tot breuk (EN 12311-1)	Lengte/breedte 40%
Koude-buigtemperatuur (EN 1109)	≤ -20 °C
Vloeitemperatuur (EN 1110)	≥ 100 °C
Brandklasse	Broof T1
Statische ponsweerstand	≥ 25 kg
Dynamische ponsweerstand	≥ 20 J
Dimensionele stabiliteit (EN11071)	≤ 0,3 %
Nagelscheurvastheid	≥ 250 N
Gewicht/m²	5,2 kg
Gewicht/rol	39,0 kg
Dikte op de lasnaad	3,8 mm

Transport en opslag

De rollen moeten verticaal opgeslagen worden op een droge en vlakke ondergrond, bij een temperatuur tussen 0°C en 40°C. Tijdens de opslag moet direct zonlicht vermeden worden.

BMI Belgium bv

Wijngaardveld 25
B-9300 Aalst
België
T: +32 53 72 96 62
E: info.be.icopal@bmigroup.com
bmigroup.com/be

Beschrijving

(baanopbouw van boven naar onder)

- Leischifers (zwart);
- SBS elastomeerbitumen;
- Polyester/glas;
- SBS elastomeerbitumen;
- PE-lasfilm.

Toepassing

Afdichtingsmembraan uit SBS elastomeerbitumen met hoge weerstandsinlage voor tweelaags systeem met zelfbescherming of onder ballast.

Beschrijving voor het lastenboek

EshaFlex A/F, SBS elastomeerbitumen lasbaan, bovenzijde met leischifers, onderzijde met lasfilm, d = 4,7 mm, inlage 175 g/m² polyester/glas.

Verwerkingsmethode

Door het wegbranden van de folie volledig te lassen. De langsnaden, minstens 8 cm breed en de dwarsnaden minstens 15 cm breed volledig te lassen.