# Supracoating RLV

20011554

**Gebruiksklare, ééncomponent vloeibare bitumineuze afdichting.**

| PRODUCT SPECIFICATIE | |
|---|---|
| Naam van product | Supracoating RLV |
| Verpakking | Bussen van 6 kg |
| Aantal bussen per pallet | 80 |
| Verbruik | ▪ Voor het aansluiten en behandelen van dak- en lichtkoepels en/of allerhande dakdoorbrekingen: 900 g/m² + 700 g/m², d.w.z. 1,6 kg/m²<br>▪ Voor het verlijmen van isolatie: 5 punten/paneel, afhankelijk van de windlastberekening, voor platen 1200 x 600<br>▪ Voor het verlijmen van overlappingen: 1,5 tot 2 kg/m² |
| Verwerkings-temperatuur | 5-40°C met minder dan 85% luchtvochtigheid. |

| | |
|---|---|
| Droogtijd | Bij 20 °C en 55% RV (relatieve vochtigheid) voor een droge film van 1 mm dik:<br>▪ Open tijd: 2 uur<br>▪ Stofvrij: 4 uur<br>▪ Aanraakdroog: 12 uur<br>▪ Volledige uitharding: 5 dagen<br>▪ De maximale wachttijd tussen twee lagen is 24 uur. |
| Kleur | Zwart |
| Toepassingsgebieden | ▪ Koude behandeling (nieuwbouw of renovaties) van waterdichtingsopstanden en moeilijke detailpunten, cirkelvormige uitsteeksels enzovoort.<br>▪ Renovatie van dakgoten (zink, gietijzer, roestvrij staal)<br>▪ Verlijmen van isolatiepanelen<br>▪ Verlijmen van overlappingen<br>▪ Kleine plantenbakken<br>▪ Aansluiten van extensieve groendaken |

## BESCHRIJVING VOOR HET LASTENBOEK EN VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

Aanbrengen van een vloeibare één componenten dichtingshars op basis van bitumen en polyurethaan. De droge ondergrond vrij van losse delen, moet ijs- olie- en vetvrij zijn.

De te behandelen oppervlakken afbakenen met een crêpe kleefband. Aanbrengen in twee lagen, een onderlaag van ca. 900 gr/m² en een bovenlaag van ca. 700 gr/m² met een tussentijd van 2 uur minimum en 48 uur maximum.

De eindlaag wordt in natte toestand afgestrooid met een leislag conform de eindlaag van de (nieuwe) dakbedekking.

Op bewegende oppervlaktes wordt tussen de twee lagen een verstevigingsmat ingebet.

Dit product heeft een veiligheidsfiche, opgesteld door de fabrikant-leverancier conform aan het communotoir reglement 1907/2006 (REACH)

De plaatser moet hiervan in het bezit zijn om de risico's te kennen en de voorzorgsmaatregelen te nemen.

Toestand: 06/2026. Opgemaakt volgens de laatste technische toestand en kennis. Technische wijzigingen op basis van verdere ontwikkelingen zijn mogelijk. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van het product objectief te beoordelen en zich ervan te vergewissen dat hij over de geldige versie van de productfiche beschikt.

Part of BMI

**Technisch advies**

T +32 53 72 96 60

E info.be.icopal@bmigroup.com

**BMI Belgium BV**
Wijngaardveld 25
9300 Aalst

**bmibelgium.be**