



Produits complémentaires

DESCRIPTION

Dalles à lames en ipé rainurées et chanfreinées, de largeur 93 mm, assemblées non jointivement par vissage dans deux lames support.

- Ipé bois naturellement imputrescible (compatible classe V) ;
- Assemblage par vis en acier inoxydables ;
- Dimensions : 50 x 50 x 4 cm ;
- Rendement de pose : 4 dalles (et 4 plots) par m² ;
- Poids : 26,5 kg/m² - L'unité : 6,6 kg.

CARACTÉRISTIQUES

Essai de compression (ruine) CTBA :

- ▶ Résistance à la rupture sous charge centrée : 1 336 daN
- ▶ Résistance à la rupture en flexion après immersion : 1 977 daN

Dalle Ipe 50

DALLE DE CIRCULATION EN IPÉ POUR TERRASSES ACCESSIBLES AUX PIÉTONS

- Haute résistance aux charges
- Bois naturellement imputrescible
- Classement T 11 par équivalence avec les dalles béton

EMPLOI

- Terrasses circulables à usage piétons.
- Toutes zones : climat de plaine ou climat de montagne.

MISE EN ŒUVRE

Réaliser le calepinage de la surface à recouvrir, afin de répartir au mieux les dalles et les découpes à réaliser.

Poser les dalles sur les Plots Zoom 2 réglables.

DÉCOR ET PROTECTION :

Sous l'action des UV, la Dalle Ipé prend naturellement une couleur grise argentée en surface. Pour préserver la teinte d'origine de vos Dalles Ipé 50, vous pouvez appliquer un produit de finition de type saturateur et renouveler régulièrement le traitement (selon les instructions du fabricant de saturateur).

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

- Plot Zoom 2 réglable (voir page 56).
- Placadal (voir page 58).
- Solin porte dalle (voir page 58).

Attention : le bois est un matériau vivant qui évolue naturellement en fonction de l'hygrométrie. Dans certaines conditions, notamment lors de périodes sèches ou par forte chaleur, les lames des Dalles Ipé 50 vont se déformer et leurs largeur, épaisseur et longueur peuvent varier. Ces tensions peuvent provoquer le dépassement des lames support ou un léger gauchissement et/ou désaffleurer de la dalle et sont le plus souvent réversibles. Elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme un défaut de fabrication.

Désignation produit	Conditionnement
Dalle Ipe 50, dalle de 0,50 x 0,50 m, soit 0,25 m ²	Palette de 176 dalles, soit 44 m ²