



## Déclaration des performances

No.: 0373  
Version: 2.1

### EshaFlex TK60 gemineraliseerd

#### 1. CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE

0373

#### 2. USAGE(S) PRÉVU(S)

Feuilles bitumineuses armées pour l'étanchéité de toiture

#### 3. FABRICANT ET, LE CAS ÉCHÉANT, REPRÉSENTANT AUTORISÉ

BMI Belgium BV, H. Schutte, Wijngaardveld 25, BE-9300 Alost, Belgique. [www.bmigroup.com/be](http://www.bmigroup.com/be)

#### 4. SYSTÈME(S) D'ÉVALUATION ET DE VÉRIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES

Systeem 2+

#### 5. NORME HARMONISÉE

EN 13707:2004 / A2:2009

#### 6. ORGANISME(S) NOTIFIÉ(S)

0620 Kiwa Nederland B.V.

#### Signé pour le fabricant et en son nom par:

H. Schutte, Directeur Général

à Alost le 30-11-2023.

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes à l'ensemble des performances déclarées au point 7. La présente déclaration des performances est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant mentionné au point 3.

#### 7. PERFORMANCES DÉCLARÉES

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES	PERFORMANCES	Spécification technique harmonisée
Comportement vis-à-vis d'un feu venant de l'extérieur*	NPD, voir note 1	
Réaction au feu**	Classe E	
Étanchéité à l'eau (processus B)	Passé	
Résistance à la traction sens long	960 ± 20% N/50mm	
Résistance à la traction sens travers	680 ± 20% N/50mm	
Allongement sens long	40% ± 15%abs.	
Allongement sens travers	50% ± 15%abs.	
Résistance à la pénétration des racines	NPD	
Résistance au poinçonnement statique méthode A	NPD	
Résistance au poinçonnement statique méthode B	≥ 15kg	
Résistance au poinçonnement statique méthode C	NPD	
Résistance au choc méthode A	≥ 1000 mm	EN 13707:2004 / A2:2009
Résistance au choc méthode B	≥ 1000 mm	
Résistance à la déchirure	200 -0/+250 N	
Résistance au pelage des joints	NPD	
Résistance au cisaillement des joints	500 -0/+350 N/50mm	
Durabilité : exposition au rayonnement UV, à la chaleur et à l'eau	NPD	
Résistance à l'écoulement à température élevée après vieillissement artificiel	90 -0 / +30 °C	
Durabilité : fluage à chaud après exposition en étuve	-10 +0 / -15 °C	
Souplesse à basse température	≤ -20 °C	
Substances dangereuses	NPD, voir notes 2 et 3	

NPD: Aucune performance déterminée

\*conformément à la décision 2000/553/CE de la Commission

\*\*conformément à la décision 96/603/CE de la Commission

1) Étant donné que le risque d'incendie d'un toit est déterminé par la construction de la

toiture, aucune performance ne peut être donnée pour le produit seul

2) Ce produit ne contient ni amiante ni dérivé de goudron de houille.

3) En l'absence de méthode d'essai européenne harmonisée, la vérification et la déclaration sur le contenu ou la lixiviation doivent être faites selon les dispositions nationales en vigueur du lieu d'utilisation.