

# CHOVASTAR®

la estrella del adhesivo profesional

## CHOVASTAR COLA POLIESTIRENO EXTRUIDO

### DESCRIPCIÓN

Adhesivo de contacto en base caucho SBS y resinas sintéticas con disolventes orgánicos que no atacan el poliestireno.

### PROPIEDADES

- Su consistencia de gel le confiere características inmejorables para evitar el “descuelgue” pudiendo ser aplicado sobre cualquier superficie inclinada o techos sin que gotee o escurra.
- Extraordinaria adherencia inicial.

### APLICACIONES

Adhesivo en gel especialmente indicado para: Pegado de placas y zócalos y planchas planchas aislantes de poliestireno extruido y expandido.

Trabajos en zonas altas (techos, molduras angulares, plafones, etc.)

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Propiedades del producto envasado

Viscosidad (Brookfield RTV, 20 rpm, Sp.3) a 23 °C	Aprox. 5500 mPa s
Peso específico	0,75 g/cm <sup>3</sup>
Contenido en sólidos	Aprox. 32 %
Inflamabilidad	Muy inflamable
Tiempo de aireación	10 min.
Tiempo abierto	6 horas

### MODO DE EMPLEO

Antes de usar, remover hasta conseguir una perfecta homogeneización. Aplicar con brocha o espátula dentada a las dos caras de los materiales a unir, que deben estar secos y limpios de polvo y grasa. Dejar airear durante unos 10 a 15 minutos, hasta que las superficies no se adhieran al tacto y unir, antes de transcurridas tres horas, presionando con la mayor fuerza posible durante unos minutos. La máxima resistencia se obtiene al cabo de 24 horas, si bien las piezas pueden manipularse inmediatamente. Para que la adhesión sea mas fuerte y duradera, trabajar con temperaturas comprendidas entre 15 y 30 °C, y no someter los materiales adheridos a vibraciones o tensiones hasta 24 horas después de terminada la unión, tiempo en el cual el adhesivo ha desarrollado completamente su capacidad adhesiva.



## CHOVASTAR COLA POLIESTIRENO EXTRUIDO

FICHA TÉCNICA Nº 78201/78202 - REVISIÓN 3/21

# CHOVASTAR®

la estrella del adhesivo profesional

### – RENDIMIENTO

El rendimiento para una aplicación a dos caras es de 0,5l/m<sup>2</sup> (0,25l/m<sup>2</sup> por cada cara) de adhesivo.

### ALMACENAMIENTO

Este producto, almacenado en el envase de origen y en un lugar fresco y seco mantiene sus propiedades al menos durante 1 año. Por ser un producto muy inflamable deben tomarse las debidas precauciones y almacenarlo lejos de llamas, chispas y focos de calor, en áreas con prohibición de fumar.

---

PRESENTACIÓN Bote de 1l, producto 78201 y Bote de 5l, producto 78202

---

### LIMPIEZA

La mayoría de los disolventes de limpieza afectan a las superficies del poliestireno, por lo que se recomienda emplear utensilios de trabajo (pincel, espátula, etc.) nuevos o completamente secos, si han sido limpiados con disolventes. Las manchas y utensilios de trabajo se limpian fácilmente con gasolina.

### SEGURIDAD E HIGIENE

El CHOVASTAR COLA POLIESTIRENO EXTRUIDO es un producto fácilmente inflamable por lo que deben extremarse las precauciones en este sentido, alejándolo de posibles fuentes de ignición, además de mantener la zona de trabajo correctamente ventilada y con la prohibición expresa de fumar.

En caso de ingestión accidental, debe acudir inmediatamente al médico, si es posible mostrando la etiqueta del producto.

Manténgase fuera del alcance de los niños. Para más información consultar hojas de seguridad del producto.

---

Los datos reflejados están basados en nuestros actuales conocimientos, no tienen como finalidad asegurar unas determinadas propiedades. Es responsabilidad del usuario establecer la idoneidad de la información facilitada con el uso particular que vaya a realizar el producto.