

MONIER



Divoroll en Vaporoll

Innovatieve onderdakfolies
voor de koude én
warme zijde

Divoroll en Vaporoll

Het complete assortiment dakfolies voor toepassing aan de koude én warme zijde

DIVOROLL ALTIJD EEN WAARDEVOLLE KEUZE

Eén van de daksysteemcomponenten die belangrijk is voor een goed functionerend hellend dak is de onderdakfolie. Voor toepassing in kilkepers, boven dakdoorbrekingen, op plaatsen waar extra waterkering noodzakelijk is kiest u de juiste folie uit ons uitgebreide assortiment onderdakfolies. Ze zijn universeel toepasbaar en ook ideaal als tijdelijke waterkering bij renovatiewerkzaamheden. Alle Divoroll onderdakfolies zijn voorzien van 2 geïntegreerde kleefstroken, waarmee u het onderdak snel en eenvoudig winddicht afwerkt.

De Divoroll folies zijn door Monier zelf ontwikkeld en worden in eigen fabrieken geproduceerd. Dit is uw garantie voor een optimale afstemming tussen kwaliteit, functionaliteit en toepasbaarheid! Niet voor niets maken de Divoroll folies deel uit van de unieke 15-jarige Dakstelselgarantie van Monier. Alle Divoroll dakfolies zijn perfect waterkerend en garanderen een continue afvoer van waterdamp.

GETEST EN GOEDGEKEURD

Alle Divoroll en Vaporoll onderdakfolies zijn voorzien van het CE-keurmerk. Het totale assortiment omvat: Divoroll Maximum+ 2S, Divoroll Top RU, Divoroll Elite 2S, Divoroll Universal 2S en Vaporoll Vapotech 25. Divoroll Top RU is specifiek ontwikkeld voor toepassing bij het Monier Low Pitch System (al toepasbaar vanaf 7°).

VAPOROLL

Vaporoll Vapotech 25 is een hoogwaardige dampremmende onderdakfolie. Deze folies wordt met name toegepast aan de warme zijde (binnenzijde) van hellende daken in het geval van (na-)isolatie. De Vaporoll folie minimaliseert condensatierisico's vanwege de zeer lage diffusie eigenschappen. Hierdoor wordt de penetratie van vocht (door diffusie) in de constructie tegengegaan. De Vaporoll folie dient te worden toegepast in combinatie met een goede luchtdichting. Kijk voor de verwerkingssinstructies op www.bmigroup.com/nl.

OVERIGE COMPONENTEN


Naast dampopen en dampdichte onderdakfolies kunt u bij Monier terecht voor een uitgebreid assortiment toebehoren zoals tapes, afdichtingslijm, nagelafdichtingsband en andere producten om een snelle en zorgvuldige verwerking te garanderen.




Divoroll Kompakt (50 en 75 cm)




Divoroll nagelafdichtingsband




**Divoroll
Maximum+ 2S**



**Divoroll
Top RU**



**Divoroll
Elite 2S**



**Divoroll
Universal 2S**



**Vaporoll
Vapotech 2S**

	Divoroll Maximum+ 2S	Divoroll Top RU	Divoroll Elite 2S	Divoroll Universal 2S	Vaporoll Vapotech 2S
Gewicht	200 (± 20) gr/m ² (conform EN 1849-2)	210 (± 10) gr/m ² (conform EN 1849-2)	200 (± 10) gr/m ² (conform EN 1849-2)	150 (± 10) gr/m ² (conform EN 1849-2)	120 (± 10) gr/m ² (conform EN 1849-2)
Materiaal	capillaire, gecoate 3-laagse onder- dakfolie voorzien van een wapening en 2 geïntegreerde kleefstroken	4-laags polypropyleen (vlies/film/wapening/ vlies) hydrofobisch en verspringend verlijmd, voorzien van 2 geïntegreerde kleefstroken	4-laags polypropyleen (vlies/film/wapening/ vlies) hydrofobisch verlijmd, voorzien van 2 geïntegreerde kleefstroken	4-laags polypropyleen (vlies/film/wapening/ vlies) hydrofobisch verlijmd, voorzien van 2 geïntegreerde kleefstroken	2-laags (vlies/coating) dampremmende luchtdicht functioneel membraan
Waterdamp doorlatendheid	0,15 m (-0,04/+0,04) (conform EN 12572)	0,03 m (-0,01/+0,01) (conform EN 12572)	0,03 m (-0,01/+0,01) (conform EN 12572)	0,03 m (-0,01/+0,01) (conform EN 12572)	> 16 m (-0,01/+0,01) (conform EN 1931)
Waterdichtheids- klasse	W1	W1	W1	W1	W1
Treksterkte LR	400 (± 35) N/50 mm (conform EN 12311-1)	520 (± 30) N/50 mm (conform EN 12311-1)	520 (± 30) N/50 mm (conform EN 12311-1)	450 (± 30) N/50 mm (conform EN 12311-1)	230 (± 30) N/50 mm (conform EN 12311-1)
Treksterkte DR	380 (± 35) N/50 mm (conform EN 12311-1)	480 (± 30) N/50 mm (conform EN 12311-1)	440 (± 30) N/50 mm (conform EN 12311-1)	390 (± 30) N/50 mm (conform EN 12311-1)	200 (± 30) N/50 mm (conform EN 12311-1)
Nagelscheursterkte LR	330 (± 35) N/50 mm (conform EN 12310-1)	450 (± 30) N/50 mm (conform EN 12310-1)	440 (± 30) N/50 mm (conform EN 12310-1)	340 (± 30) N/50 mm (conform EN 12310-1)	150 (± 30) N/50 mm (conform EN 12310-1)
Nagelscheursterkte DR	350 (± 35) N/50 mm (conform EN 12310-1)	450 (± 30) N/50 mm (conform EN 12310-1)	440 (± 30) N/50 mm (conform EN 12310-1)	360 (± 30) N/50 mm (conform EN 12310-1)	150 (± 30) N/50 mm (conform EN 12310-1)
Temperatuur- bestendigheid	-40 tot +80°C	-40 tot +80°C	-40 tot +80°C	-40 tot +80°C	-40 tot +80°C
Waterkolom	> 5000 mm (conform EN 20811)	> 3000 mm (conform EN 20811)	> 3000 mm (conform EN 20811)	> 3000 mm (conform EN 20811)	> 2500 mm (conform EN 20811)
UV-bestendigheid (opslag)	4 maanden	4 maanden	4 maanden	4 maanden	4 maanden
UV-bestendigheid (dak)	max. 3 weken	max. 3 weken	max. 3 weken	max. 3 weken	max. 3 weken
Brandklasse	E	E	E	E	E
Rolafmeting	50 x 1,5 meter	50 x 1,5 meter	50 x 1,5 meter	50 x 1,5 meter	50 x 1,5 meter
Aantal m² per rol	75 m ²	75 m ²	75 m ²	75 m ²	75 m ²
	CE	CE	CE	CE	CE

MONIER

Monier B.V.

Heeswijk 155
Postbus 29
3417 ZG Montfoort
T: 0348 - 47 65 00
E: infol@bmigroup.com

Daken bieden eindeloos veel mogelijkheden. BMI Group – in de Benelux vertegenwoordigd door Monier en Icopal – helpt u graag om die tot in detail te ontdekken. Met onze dakbedekkingssystemen en bouwmaterialen levert u voor elk dak, plat of hellend, de beste kwaliteit. Een dak waarop uw klant langdurig en zorgeloos kan vertrouwen. BMI ontwerpt en produceert alle producten zelf. Daarbij bundelt de groep de krachten op het gebied van innovatie en duurzaamheid. Op die manier worden alle onderdelen om tot een goed werkend dak te komen perfect op elkaar afgestemd. Samen werken we aan uw succes. Want als u succes heeft, hebben wij dat ook!