

Silver Primer[®] – bituminis lakas su tikro aliuminio dalelėmis stogo dangoms renovuoti



Produktą rekomenduoja
Statybos technikos institutas Varšuvoje
Techninė rekomendacija RT ITB - 1251/2012



Paskirtis:

Silver Primer[®] Speed Varnish SBS – tai naujos kartos bituminis lakas su tikro aliuminio dalelėmis, skirtas įvairių stogo dangų renovacijai ir metalinių lankstinių apsaugai.

Panaudojimo sritis:

- senos bituminės čerpelės;
- senos bituminės ritininės dangos;
- šiferio (asbesto) dangos;
- bituminiai lakštai;
- nublukusios keraminės ir betoninės dangos;
- skardiniai stogo elementai.

Naudojimas:

Prieš pradėdant dirbti su mastika pagrindas turi būti švarus ir sausas – reikia pašalinti visus nešvarumus, mažinančius sukibimą. Didesni įtrūkimai, tarpai ir nelygumai turėtų būti padengti bitume hidroizoliacija Siplast Elastic su lanksčia poliamido armavimo juosta arba Siplast Spatula mastika.

Darbus atlikti galima ne žemesnėje nei +10 °C temperatūroje. Ne naudoti esant krituliams ar didelei drėgmei. **Prieš naudojant reikia kruopščiai išmaišyti skardinės turinį. Maišyti tol, kol masė taps vienalytė ir sidabro spalvos, be matomų auksinių juostelių. Papildomai reikia pamaišyti darbo metu.**

Priklausomai nuo paviršiaus tipo Silver Primer[®] Speed Varnish SBS galima purkšti, tepti teptuku ar voleliu. Šlaitinius stogus, dengtus bituminėmis čerpelėmis, asbesto ir cemento danga, bituminiais lakštais ir kt., geriausia purkšti. Paviršius voleliu arba teptuku rekomenduojama tepti nuo viršaus į apačią, stipriai netrinti, nes, priešingu atveju, bus nuvalytas tikro aliuminio sluoksnis. Dengiama vienu plonu sluoksniu. Lakas visiškai išdžiūna per 48 valandas. Produkto negalima skiesti arba šildyti.

Tais atvejais, kai reikia konservuoti senus bituminius stogus, Icopal rekomenduoja naudoti Silver Primer bituminį laką kartu su Siplast Roof SBS modifikuoto bitumo su kaučiuku mastika, kad būtų suteikta 6 metų Icopal kokybės garantija. Stogo paviršių padengus Siplast Roof bitumo mastika, po 3 dienų (geriausia po 7 dienų), tas



pats paviršius turi būti padengtas Silver Primer laku. Optimali darbinė temperatūra – nuo +10 °C iki +20 °C. Renovuojant metalinius paviršius, norint pasiekti geriausią rezultatą, rekomenduojama prieš dengiant laku pirmiausia juos nugruntuoti bituminiu gruntu Siplast Primer.

Sandėliavimas:

Laikyti originalioje pakuotėje, stačiai, gerai vėdinamoje ir nuo tiesioginių saulės spindulių apsaugotoje patalpoje, toliau nuo ugnies ir šilumos šaltinių.

Išėiga:

Nuo 0,1 iki 0,4 l/m² tepant vieną ploną, sluoksnį. Priklauso nuo pagrindo rūšies ir aplinkos temperatūros.

Praktinė informacija:

- metalinės pakuotės: 5 l (96 vnt. pal.), 17,5 l (33 vnt. pal.);
- galiojimo laikas: 24 mėnesiai nuo pagaminimo datos;
- garantija: 6–45 metai, priklauso nuo naudojamos Icopal technologinės sistemos;
- šaltas stogas – reikšmė SRI = 80;
- atspindi 70% UV spindulių, sumažina pastato viduje temperatūrą iki 6 °C po stogu, priklauso nuo stogo medžiagų.

• 5 l kaina € su PVM

• 17,5 l kaina € su PVM