

# Siplast Elastic® – tepama hidroizoliacija su armavimo tinkleliu, sunkiai pasiekiamoms vietoms hidroizoliuoti

## Paskirtis:

Vieno komponento elastinga bituminė poliuretano hidroizoliacija yra skirta sudėtingoms vietoms hidroizoliuoti, naudojama šaltuoju būdu lauke. Tinkama naudoti be gruntavimo. Naudojama kaip atskiras hidroizoliacijos sluoksnis tiesiai ant betono ar bituminių paviršių. Medžiaga gali būti naudojama kaip papildoma bituminių dangų hidroizoliacija remontuojant senus pastatus ar įrengiant hidroizoliaciją naujuose pastatuose.

## Panaudojimo sritis:

Siplast Elastic gali būti naudojamas ant įvairių skirtingų paviršių: betono, bitumo, cinkuoto plieno, medienos, PVC, aliuminio, vario ar tam tikrose vietose:

- sandarinti mansardose, palėpėse, ugniasienėse, išlipimo ant stogo liukus, stoglangius, šviesos takus ir kitus stogo elementus;
- patikimai hidroizoliuoti įvairias detales sunkiai pasiekiamose vietose (kraštuose, kampuose) ant stogų;
- užtikrinti lanksčią, tvirtą ir hermetišką hidroizoliaciją terasose, lodžijose ir balkonuose;
- sandarinti aplink angokraščius ir duris pagamintus iš PVC ar medienos.

## Naudojimas:

Prieš pradėdant naudoti mastiką reikia patikrinti pagrindo būklę, pašalinti visas šiukšles ir nešvarumus, mažinančius medžiagos sukibimą. Atidarius pakuotę mastiką reikia gerai išmaišyti, nešildyti. Siplast Elastic reikia tepti ant lygaus, negruntuoto paviršiaus, naudojant volelį arba šepetį. Naudojant ant bituminių ritininių dangų būtina pašalinti ant bituminės dangos esantį pabarstą toje vietoje, kurioje bus klojama armuojanti poliamido juosta (santykinis pailgėjimas 600%). Užtepus pirmą vientisą mastikos sluoksnį ( $\pm 0,9 \text{ kg/m}^2$ ), palei kraštą būtina naudoti armuojančią poliamido juostą ir prispausti ją prie mastikos, o tada ant viršaus užtepti antrą sluoksnį ( $\pm 0,7 \text{ kg/m}^2$ ). Antrą sluoksnį galima tepti po 2–6 valandų (priklauso nuo aplinkos temperatūros). Paviršius yra pakankamai sausas, kai palietus danga netepa. Mastikos apsaugai nuo saulės UV spindulių ant jos paviršiaus galima naudoti mineralinį pabarstą ( $0,2 \text{ kg/m}^2$ ), naudojamą ritininėms bituminėms dangoms, arba naudoti Silver Primer bituminį laką su tikro aliuminio dalelėmis ( $0,2 \text{ l/m}^2$ ).



## Sandėliavimas:

Laikyti originalioje pakuotėje, stačiai, gerai vėdinamoje ir nuo tiesioginių saulės spindulių apsaugotoje patalpoje, toliau nuo ugnies ir šilumos šaltinių.

## Išėiga:

Pirmas sluoksnis  $\pm 0,9 \text{ kg/m}^2$  – uždėjus lanksčią armavimo juostą iš poliamido, antras sluoksnis  $\pm 0,7 \text{ kg/m}^2$ .

## Praktinė informacija:

- metalinės pakuotės: 4 kg (120 vnt. pal.), 15 kg (40 vnt. pal.);
- galiojimo laikas: 12 mėnesių nuo pagaminimo datos;
- drėgmė: <85%;
- ne darbų metu, rekomenduojama mastiką sandariai uždaryti pakuotėje ir ją apversti.

• 4 kg kaina  € su PVM

• 15 kg kaina  € su PVM