

# Monarflex Elephant Skin

## Forgalmazó

BMI Magyarország Kft. 8200 Veszprém, Házgyári út 1.

## Gyártó és a gyártás helye

Monarflex s.r.o. Továrenska 1, 943 03 Štúrovo, Slovak Republic

## Jellemzők

A Monarflex Elephant Skin nagy szakítószilárdságú és továbbszakítási ellenállású párafékező fólia. Jól ellenáll a cement bázisú és egyéb alkáliákat tartalmazó anyagok lúgos hatásának.

Alkalmazási hőmérséklet: -40°C - +80°C


## Alkalmazási terület

A Monarflex Elephant Ski tetőkhöz, falakhoz és aljzatokhoz alkalmazható párazáró fólia. Talajpára és talajnedvesség elleni szigetelésként nem alkalmazható!

## Beépítés

A Monarflex Elephant Skin fóliát min. 10 cm-es átfedéssel kell beépíteni. Az esetleges sérüléseket Icopal Butyl ragasztóval kell javítani.

## Tulajdonságok

Termék felépítése				
Felső oldal	LDPE stabilizátorokkal			
Szín	kék			
Műszaki adatok	Mérték-egység	Érték	Tolerancia	Teszt
Vastagság	mm	0,20	±25%	EN 1849-2
Hosszúság	m	50,00 m	+1%/-0%	EN 1848-2
Szélesség	m	1,50, 2,75	+1,5%/-0,5%	EN 1848-2
Súly	g/m <sup>2</sup>	184	+10% / -5%	EN 1849-2
Látható hibák	-	hibamentes		EN 1850-2
Szakítószilárdság hosszirányban	N/50 mm	>100		EN 12311-2
Szakítószilárdság keresztirányban	N/50 mm	>100		EN 12311-2
Nyúlás hosszirányban	%	>300		EN 12311-2
Nyúlás keresztirányban	%	>300		EN 12311-2
Továbbszakítási ellenállás hosszir.	N	>80		EN 12310-1
Továbbszakítási ellenállás keresztir	N	>80		EN 12310-1
Ütéssel szembeni ellenállás	mm	<200 (szilárd aljzat)		EN 12691 - A
Sd érték	m	105	±15	EN 1931
Párovezetési ellenállás	m <sup>2</sup> .s Pa/kg	4,37E-09	±5,14E-10	EN 1931
Víz záróság	-	megfelel		EN 1928 - A
Tűzvédelmi osztály	-	E		EN 13501-1
Öregedési vizsgálat	EN 1296			
Víz záróság		megfelel		EN 1296
Párovezetési ellenállás		megfelel		EN 1931
Osztályozás	"A" típusú Párazáró fólia - EN 13984			
			Monarflex s.r.o Továrenska 1, 943 03 Štúrovo, Slovak Republic	