

Termékadatlap

PLASTER AL

párazáró lemez öntapadó alsó felülettel

Gyártó és a gyártás helye

ICOPAL SA, 98-220 Zduńska Wola ul. Łaska 169/197, Lengyelország

Forgalmazó

Bramac Kft., H-8200 Veszprém, Házgyári út 1.

Termékleírás

Öntapadó bitumenes párazáró lemez, üvegfátyol hordozóval, felső oldalán alumínium fóliával kasírozva, alsó oldalán öntapadós felülettel, kb. 80 mm széles öntapadó széllel. A szigetelőlemez öntapadó alsó felületét lehúzható szilikonos fólia védi. Lúgoknak és korrózióknak ellenáll

A termék az alábbi szabványnak felel meg:

- Hajlékony vízszigetelő lemezek. Párafékező, párazáró bitumenes lemezek. (EN 13970 szabvány)

Felhasználási terület

- Egy- vagy többretegű csapadékvíz elleni szigeteléssel kialakított egyenes rétegrendű lapostetők párazáró rétegeként alkalmazható, az öntapadó felület teljes felületű leragasztásával elhelyezve.

Beépítés

A Plaster AL öntapadó párazáró lemez elhelyezése előtt a beton, vagy más cementbázisú anyagból készült aljzatokat, továbbá fémfelületeket SIPLAST PRIMER Speed® SBS vagy ELASTO-PRIMER bitumenes kellőszítővel kell bevonni. Műanyag felületek esetén alkalmazástechnikai egyeztetés szükséges! Korrodált fém felületeken, és előregedett bitumenes lemezekben nem alkalmazható. A Plaster AL párazáró lemezt a szilikonos fólia eltávolítása után a megfelelően előkészített, száraz, tiszta és pormentes aljzatra, az öntapadó oldalával lefelé kell leragasztani. Hideg időben történő felhasználás esetén a terméket a beépítés előtt 24 órán keresztül temperált térben (min. 12° C fok hőmérsékleten) kell tárolni. Beépítéskor a levegő és az aljzat hőmérséklete nem lehet alacsonyabb, mint +5°C fok. Esős, havas időben, nedves és jéggel borított aljzat esetén nem építhető be. A termék alkalmazása és beépítése az adott felhasználásra vonatkozó alkalmazástechnikai leírásban előírtak szerint kell történnjen.

Tárolás és szállítás

Száraz, fedett helyen tárolandó, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védve. A tekercsek fektetve nem tárolhatók, és nem szállíthatók. A tekercsekkel megrakott raklapok nem rakhatók egymásra sem tároláskor, sem szállításkor. Szállítás csak fedett járművön történhet, a raklapokat elmozdulás ellen rögzíteni kell, és biztosítani kell, hogy a tekercsek ne tudjanak megdőlni.

Garancia

A Bramac Kft. a jogszabályokban előírt kötelező szavatosságon túl garanciát vállal a termék vízzáróságára az Általános Garanciális Feltételekben meghatározott időtartamra az Általános Szállítási Feltételekben leírtak szerint, a termékre és az alkalmazott technológiára vonatkozó előírásoknak megfelelő, szakszerű beépítés esetén.

Érvényesség

A termékadatlap a láblécben található verzió az újabb változat kiadásáig érvényes. Új termék adatlap kiadásával a korábbi kiadás érvényét veszti. A gyártó és forgalmazó fenntartja a jogot a termékek műszaki paramétereinek módosítására és a termékadatlap tartalmának megváltoztatására.

További információ

A termékkel és felhasználásával kapcsolatos további információ megtalálható a www.villas.hu weboldalon.

Tulajdonságok

Termék adatok			
Terméknév	Plaster AL		
Termék cikkszám	R2027		
Termék felépítése	SBS modifikált bitumen üvegfátyol hordozón		
Felső felülete	alumínium fólia		
Alsó felülete	öntapadó bitumen és lehúzható szilikon fólia		
Szállítási adatok	20,0 m ² /tekercs 300 m ² /egyutas raklap		
A termék főbb tulajdonságai	Egység	Érték	Vizsgálati módszer
Méret (hossz)	m	≥20	EN 1848-1
Méret (szélesség)	m	≥1	
Egyenesség	-	≤40mm/ 20m	
Vastagság	mm	1,8 ± 0,2	EN 1849-1
Szakítóerő (hosszirányban)	N/ 50 mm	600 ± 100	EN12311-1
Szakítóerő (keresztirányban)	N/ 50 mm	400 ± 100	
Nyúlás (hosszirányban)	%	5 ± 2	EN12317-1
Nyúlás (keresztirányban)	%	4 ± 2	
Páradiffúziós egyenérték S _d	m	1750 ± 250	EN 1931
Szakadási ellenállás	N	NPD	EN 12301-1
Útésállóság	mm	NPD	EN 12691
Hideghajlíthatóság	°C	-25	EN 1109
Folyással szembeni ellenállás	°C	110	EN 1110
Vízáróság (200 kPa)	-	megfelel	EN 1928 B módszer
Tartósság: párazáróság örejtés után	-	megfelel	EN 1931 és EN 1296
Vegyszerállóság	-	megfelel	EN 13970 A melléklet
Tűzzel szembeni viselkedés	-	E	EN 13501-1
EN 13970 szerint bevizsgálva (a ZA.2 táblázat 3. igazolási rendszer alapján)			