

Emallit BV-express

Lösemittelhaltiger Bitumen-Voranstrich.

PRODUKTTYP UND EINSATZGEBIETE

Emallit BV-express	Schnell trocknender, kaltverarbeitbarer, hochwertiger lösemittelhaltiger Kaltbitumen-Voranstrich entsprechend und DIN 18531-2, DIN 18532-1, DIN 18533-2, DIN 18534-2, DIN 18535-1. Er wird aus ausgewählten Bitumensorten und einem organischen Lösemittel hergestellt und ist bei optimaler Haftung schnell trocknend.
Lieferform	Gebinde à 20 Liter
Verbrauch	0,2 bis 0,5 l/m ² Abhängig vom Untergrund z.B. Rauigkeit
Trockenzeit	Sehr schnell trocknend, abhängig von der Auftragsmenge und den Witterungsverhältnissen; Richtzeit: ca. 10 Minuten bei 20 °C
DIN 4 Viskosität bei 20°	13" – 19"
Verarbeitungs-temperatur	> 5 °C
Anwendungsbereich	Emallit BV-express wird in BMI Vedag Abdichtungslösungen gemäß DIN 18531, DIN 18532, DIN 18533, DIN 18534 und DIN 18535 oder den „Technischen Regeln für die Planung und Ausführung von Abdichtungen mit Polymerbitumen- und Bitumenbahnen, abc der Bitumenbahnen“ des vdd e.V. als Haftgrund für heiß oder kalt erfolgende Verklebungen bei Dachschichtenaufbauten und Bauwerksabdichtungen in Neubau und Sanierung eingesetzt.
Eigenschaftsprofil Emallit BV-express	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sehr schnell trocknend (ca. 10 Minuten in Abhängigkeit von Temperatur und Witterung) ▪ Sehr gute Haftung auf allen bauüblichen Untergründen ▪ Hoher Deckungsgrad, geringer Verbrauch ▪ Streich- und rollfähig



VERLEGEHINWEISE UND ZUSÄTZLICHE HINWEISE

Verarbeitung	<p>Der Untergrund muss fest, sauber, frostfrei und oberflächentrocken sein. Öle und Fette sowie lose Bestandteile sind zu entfernen. Fehlstellen müssen ausgebessert werden. Geputzte Flächen wegen besserer Haftung nicht glätten, sondern abreiben.</p> <p>Emallit BV-express ist vor der Verarbeitung gut aufzurühren. Er wird auf die Bauwerksfläche voll- oder teilflächig mit der Bürste oder der Malerrolle aufgebracht.</p> <p>Das Aufbringen der Folgeschichten darf erst nach vollständiger Durchtrocknung des Voranstrichs erfolgen.</p> <p>Nach Gebrauch sind angebrochene Gebinde sorgfältig zu schließen.</p> <p>Die Verarbeitung darf nur im Freien erfolgen. Die Vorgaben der BG Bau, Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, für den Umgang mit lösemittelhaltigen Anstrichen sind einzuhalten, insbesondere sind Maßnahmen gegen Explosions- und/oder Brandgefahr notwendig.</p>
Lagerungshinweise	<p>Emallit BV-express ist kühl, trocken und feuersicher zu lagern. In einwandfreiem Gebinde original-verschlossen mindestens 12 Monate haltbar.</p>
Entsorgungshinweis	<p>Interseroh-Nr. 31856. Für Recycling sind die Gebinde restlos zu entleeren und in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen.</p>
Sicherheitshinweise	<p>Grenzwert VOC-Verordnung 750 g / l max. Gehalt VOC / Emallit BV-express 475 g / l GISCODE: BBP 70 Wassergefährdungsklasse 2 Ein Sicherheitsdatenblatt steht unter www.bmigroup.de zur Verfügung.</p>

Die angegebenen technischen Werte werden zum Zeitpunkt der Herstellung ermittelt und können Schwankungen unterliegen, die jedoch die technisch einwandfreie Funktion des Produktes nicht beeinträchtigen. Unter der technisch einwandfreien Funktion ist ausschließlich die Wasserdichtigkeit des Produktes zu verstehen. Technische Änderungen sind vorbehalten. Es obliegt dem Anwender, die Eignung des Produkts im Objektfall zu beurteilen und sicherzustellen, dass er über die gültige Version des Datenblatts verfügt.

Stand: 01/2024. Erstellung nach letztem technischen Stand und Wissen.
Technische Änderungen aufgrund von Weiterentwicklungen sind möglich. Technischer Stand: 02/2023.

Technische Beratung
Vedag

T 06104 800 1020

E awt.beratung.de@bmigroup.com

BMI Deutschland GmbH
Frankfurter Landstraße 2–4
61440 Oberursel

bmigroup.de

Seite 2 von 2