

Technický list

BMI VEDAG

asfaltový penetrační nátěr

Penetrační nátěr na suchý podklad

DOVOZCE A VÝROBCE

Dovozce:

BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.
Prosecká 855/68
190 00 Praha 9

Výrobce:

Icopal Sp. z o.o.
ul. Łaska 169/197
98-220 Zduńska Wola,
Polsko

POPIS VÝROBKU

BMI VEDAG asfaltový penetrační nátěr je za studena aplikovatelný penetrační nátěr na bázi rozpouštědel.

OBLAST POUŽITÍ

BMI VEDAG asfaltový penetrační nátěr se používá na novostavbách a sanacích jako přílnavý nátěr určený pro střešní a stavební izolaci.

ZPRACOVÁNÍ

Určený k natírání, válečkování či stříkání.

Obsah nádoby je třeba před použitím dobře promíchat. Natírat, válečkovat či stříkat na čistý, suchý podklad; mokré plochy nechat dobře vyschnout. Použití nátěru se doporučuje v otevřených, dobře větraných neuzavřených prostorách. Důkladné větrání je nutné až do úplného vyschnutí nátěru. Nová vrstva nátěru smí následovat až po důkladném vyschnutí předchozí vrstvy. Barely je třeba po použití uzavřít.

TECHNICKÁ DATA

| | | |
|--|--------------------|--|
| Obsah balení | litr | 10 / 30 / 200 |
| Spotřeba | l / m ² | cca 0,2 – 0,5 v závislosti na vlastnostech podkladu a způsobu nanášení |
| Zpracovatelné do | °C | > 5 |
| Doba schnutí (při 20 °C, 60% RV) | hod. | 3 |
| Číselné hodnoty, pokud není zvlášť uvedeno, jsou nominální hodnoty, které odpovídají střední statistické hodnotě dle kontroly kvality. Technické změny jsou vyhrazeny. | | |

ZPŮSOB SKLADOVÁNÍ

v suchu, chladu, na požárně bezpečném místě

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před dopravou, manipulací a zpracováním výrobku je nutno si pečlivě přečíst tento návod na použití, případně aktuální dokumentaci k výrobku, tj. Technickou informaci a Bezpečnostní list. Ustanovení v nich uvedená je nutno důsledně dodržet.

Technické údaje podle přílohy č.7 vyhlášky č. 415/2012 Sb:

Maximální prahová hodnota VOC 750 g/l

Max. obsah VOC v materiálu – 370,4 g/l

Vzhledem k obsahu těkavých látek na bázi syntetických rozpouštědel nutno důsledně dodržet návod na zpracování.

DOBA POUŽITELNOSTI

min. 2 roky