

# Siplast Primer Speed SBS

## MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PENETRAČNÝ NÁTER

### POPIS VÝROBKU:

Objem balenia: 10, 30, 200 l

### OBLASŤ POUŽITIA:

Tekutá asfaltová hmota modifikovaná SBS kaučukom, určená na penetráciu podkladov v hydroizolačných systémoch a na vytváranie hydroizolačných vrstiev. Nanáša sa na čistý, suchý a bezprašný podklad kefou alebo valčekom. Aplikácia výrobku je možná aj striekaním za pomoci špeciálneho striekacieho zariadenia.



### APLIKÁCIA:

Používa sa pri penetrácii betónových a ocelových podkladov pri aplikácii všetkých druhov asfaltovaných pásov. Je tiež vhodný na betónové a ocelové podklady v prípade lepenia samolepiacich asfaltovaných pásov a asfaltových fólií, na betónové základy a ocelové mosty v prípade natavovania hydroizolačného pásu na mostovú konštrukciu. Výhodou sa môže použiť na penetráciu podloží pri pokládke modifikovaných pásov metódou natavovania, alebo lepením, hlavne vtedy, keď sa tieto práce vykonávajú pri nízkych, alebo záporných vonkajších teplotách. Výnimočné technické parametre výrobku zaručujú vynikajúcu penetráciu aj pri jeho aplikácii len v jednej vrstve.

### VLASTNOSTI:

7x rýchlejší čas schnutia  
3x väčšia výdatnosť (10 l = 50 m<sup>2</sup>, 30 l = 150 m<sup>2</sup>, 200 l = 1000 m<sup>2</sup>)  
2,5x hlbšia penetrácia podkladu  
neobsahuje škodlivé ťažké kovy nekontaminuje vodné zdroje

### SKLADOVANIE:

Tento výrobok je balený na stojato na paletách. Výrobok musí byť skladovaný na stojato pod krytým prístreškom mimo dosahu zdrojov tepla. Odporúča sa používať rukavice a okuliare. Počas práce je zakázaná práca s otvoreným ohňom a fajčenie.

### DOPLNKOVÉ

### INFORMÁCIE:

Karta bezpečnostných údajov

**TECHNICKÉ PARAMETRE:**

Parametre	Jednotky	Hodnota
Hustota pri 20°C	g/cm <sup>3</sup>	0,92
Obsah riedidla	%	60
Obsah popoľa	%	0
Bod vzplanutia	°C	> 31
Doba schnutia pri 23 °C a 55% relatívnej vlhkosti	h	0,5
Teplota spracovateľnosti	°C	≥ - 15
Lepivosť	MPa	0,4
Informatívna spotreba	kg/m <sup>2</sup>	0,2

**BALENIE:**

Parametre	Jednotky	Hodnota
Objem balenia	kg	10, 30, 200
Počet plechoviek na palete	ks	70, 28, 4
Hmotnosť palety (informatívna)	kg	760, 850, 740