

Icopal Bitumilakka

TUOTESELOSTE

Icopal Bitumilakka on kylmänä juokseva bitumipohjainen kosteuseriste ja katonhoitoaine (BIL 80/85). Se soveltuu kermikattojen hoitoon sekä betonipinnoille siveltäväksi kosteuseristeeksi. Alusta esisivellä Icopal Bitumiliuoksella. Bitumilakkaa voidaan käyttää myös korroosionestoon metallirakenteissa ja –pinnoissa. Ei sisätiloihin.

Käyttö

Bitumikatteiden hoitoon sekä betonipintojen kosteuseristeeksi.

Käyttöohjeet

Käsiteltävän pinnan on oltava puhdas ja kuiva. Levityksen ja kuivumisen aikana bitumilakka ei siedä vesisadetta. Betonipinnat on esisiveltävä Icopal Bitumiliuoksella (BIL 20/85). Jotta kuivumisaika saadaan lyhyeksi, on lakkaa siveltävä hyvin ohuelti. Menekki on n. 0,5 – 1,0 l/m² pinnasta riippuen. Bitumilakka voidaan levittää harjalla, telalla tai ruiskuttamalla. Mikäli Icopal Bitumilakka on kylmästä johtuen liian kankeaa, voidaan sitä varovasti lämmittää vesihautteessa. Työvälineiden puhdistamiseen soveltuu mineraalitärpätti. Icopal Bitumilakan kuivumisaika on 3 – 4 tuntia +20 °C lämpötilassa.

Mitat

Pakkausko	10 l	20 l
Kpl/lava	33 kpl	56 kpl
Tuotenumero	54511	54512

Pakkaus

Bitumilakka on pakattu 10 l tai 20 l metallipakkaukseen.

Varastointi

Varastoitava pystyasennossa sisätiloissa (väh. +5 °C), jossa on hyvä ilmanvaihto.

Hävittäminen

Käyttämätön tuote pakkauksineen tulee toimittaa ongelmajätekeräykseen. Tyhjä astiat on toimitettava kierrätykseen.

Turvallisuus

Katso käyttöturvatiedote.

Maahantuojat

Icopal Oy
Läntinen teollisuuskatu 10
02920 Espoo
puh. 020 7436 200

Alkuperämaa

Tanska

Ominaisuus	Menetelmä	Yksikkö	
Viskositeetti		cP	800 - 1500
Laimennus			Lakkasprii
Liutotin			Cl. II-1
MAL-koodi			2-1
Leimahduspiste	DIN 51755	°C	45