

# Icopal Bitumiliuos

## TUOTESELOSTE

Icopal Bitumiliuos on kylmänä juokseva bitumipohjainen esisivelyaine (BIL 20/85).

Sitä käytetään betonipintojen ulkopuolisten kosteus- ja vedeneristysten esisivelyyn. Ei sisätiloihin. Icopal Bitumiliuos soveltuu myös tiiliseiniin, vanerille sekä asennetulle bitumikermille parantamaan bitumikermin tarttuvuutta alustaa.

### Käyttö

Esisivelyaine kosteus- ja vedeneristykseen betonipinnoille.

### Käyttöohjeet

Käsitteltävän pinnan on oltava puhdas ja kuiva. Levityksen ja kuivumisen aikana bitumiliuos ei siedä vesisadetta.

Harkkopinnat tulee slammata ennen käsittelyä. Bitumiliuos voidaan levittää harjalla, telalla tai ruiskuttamalla.

Menekki on n. 0,3 l/m<sup>2</sup>. Mikäli Icopal Bitumiliuos on kylmästä johtuen liian kankeaa, voidaan sitä varovasti lämmittää vesihauhteessa. Työvälineiden puhdistamiseen soveltuu mineraalitärpätti.

Icopal Bitumiliuoksen kuivumisaika on 2 – 3 tuntia +20 °C lämpötilassa.

### Mitat

Pakkauskoko	2,5 l	10 l	20 l
Kpl/lava tai ltk	6 kpl	33 kpl	56 kpl
Tuotenumero	54514	54515	54516

### Pakkaus

Bitumilakka on pakattu 2,5 l, 10 l tai 20 l metallipakkaukseen.

### Varastointi

Varastoitava pystyasennossa sisätiloissa (väh. +5 °C), jossa on hyvä ilmanvaihto.

### Hävittäminen

Käyttämätön tuote pakkauksineen tulee toimittaa ongelmajätekeräykseen.

Tyhjät astiat on toimitettava kierrätykseen.

### Turvallisuus

Katso käyttöturvatiedote.

### Maahantuoja

Icopal Oy  
Läntinen teollisuuskatu 10  
02920 Espoo  
puh. 020 7436 200

### Alkuperämaa

Tanska

Ominaisuus	Menetelmä	Yksikkö	
Viskositeetti		cP	20 - 30
Laimennus			Lakkasprii
Liuotin			Cl. II-1
MAL-koodi			2-3
Leimahduspiste	DIN 51755	°C	40