

Sealoflex Endura – bitumiprimer

SEALOFLEX ENDURA ASPHALT PRIMER

Sealoflex Endura – bitumiprimer on liuotinvapaa, nopeasti kovettuva ja PMMA-pohjainen kaksikomponenttinen primer. Sitä käytetään asfalttipintojen, bitumipinnoitteiden sekä SBS-modifioitujen bitumikermien saumojen ja bitumipurseiden esikäsittelyssä ennen Sealoflex Endura -vedeneristemassojen levitystä.

TUOTETIEDOT

Astiakoko	10 kg
Olomuoto	Neste
Menekki	Min. 0,4 kg/m ²
Sateenkestävä	25 minuuttia*
Käveltävä / uudelleenpinnoitettava	45 minuuttia*
Työstettävyyaika	15 minuuttia*
Väri	Kirkas

* 20 °C lämpötilassa.

PINNAN VALMISTELU

Alustan tulee olla kiinteä ja kuiva, ja se tulee puhdistaa mahdollisista irtonaisista partikkeleista sekä pölystä. Alustan käsittelyssä on tarvittaessa käytettävä jyrshintää tai hiekkapuhallusta. Myös alustan kautta mahdollisesti tuleva kosteus tulee estää.

Pinnan tartunta on varmistettava tapauskohtaisesti. Vetolujuuden tulee olla vähintään 0,8 N/mm².

ASENNUSOHJEET

Sealoflex Endura – bitumiprimeria voidaan käyttää lämpötilan ollessa 0 °C – +35 °C. Asennuksen aikana pinnan lämpötilan tulee olla vähintään 3 °C kastepisteen yläpuolella. Mikäli pinnan lämpötila on tätä alempi, saattaa pinnalle muodostua kosteutta joka heikentää primerin tartuntaa ja kovettumista. Kastepisteen laskentataulukon löydät Sealoflex Endura – asennusohjeesta.

Asentajan on käytettävä käyttöturvallisuustiedotteen mukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita.

SEKOITUSOHJEET

Perusmassa sekoitetaan huolellisesti, jonka jälkeen kaadetaan sopiva määrä massaa erilliseen sekoitusastiaan. Perusmassaan lisätään tarvittava määrä katalyyttia, jonka jälkeen komponentit sekoitetaan tasaiseksi massaksi sekoituskoneella hitaalla nopeudella. Pienet määrät voi sekoittaa myös sekoitustikulla. Massaa on sekoitettava vähintään 2 minuuttia.

SEKOITUSSUHDE

Lisää katalyyttia lämpötilan mukaan seuraavasti:

- 0 °C – +5 °C 10 kg perusmassaa + 0,60 kg katalyyttia (6 %)
- +5 °C – +15 °C 10 kg perusmassaa + 0,40 kg katalyyttia (4 %)
- +15 °C – +35 °C 10 kg perusmassaa + 0,20 kg katalyyttia (2 %)

MENEKKI

Sealoflex Endura – bitumiprimeria on käytettävä vähintään 0,4 kg/m² tasaisilla pinnoilla. Epätasaisilla pinnoilla menekki kasvaa.

PUHDISTAMINEN

Puhdista työkalut välittömästi Sealoflex Endura – puhdistusaineella. Pese kädet huolellisesti käytön jälkeen.

VARASTOINTI

Massaa voidaan säilyttää avaamattomissa pakkauksissa noin 6 kk viileässä, kuivassa paikassa. Ei saa jäätä. Suojaa suoralta auringonvalolta varastoinnissa sekä työmaalla.

TURVALLISUUS

Tietoa kuljetuksista, käsittelystä, varastoinnista ja hävityksestä löytyy käyttöturvatieotteesta sekä tuotteen etiketistä. Kaikkia suosituksia ja varoituksia tulee noudattaa.

TEKNINEN TUKI

Mikäli haluat teknistä neuvontaa tai suunnitteluapua, ota yhteyttä BMI Icopaliin.

BMI Suomi

Läntinen teollisuuskatu 10
02920 Espoo
Puhelin: 020 743 6200
Sähköposti: info.fi@bmigroup.com

Me olemme sitoutuneita jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotevalikoimaamme. Varaamme oikeuden muuttaa tuotetietojamme. Varaamme oikeuden korjata mahdolliset virheet ja puutteet tekstissä. Uusimpia tietoja varten ota yhteyttä asiakaspalveluumme.