

VEDAGUM EBH KUMIBITUMIHARKKO

Vedagum EBH on kuumana levitettävä liimausbitumi (KB 100/50) vaativiin kohteisiin kuten esimerkiksi piha- ja siltakansille. Liimattava pinta on ensin pohjustettava Siplast Primer-kumibitumiliuoksella tai tarkoitukseen hyväksytyllä epoksilla.

STANDARDIT

EN 14023: Bitumi ja bitumiset sideaineet. Polymeeri-modifioitujen bitumien laatuvaatimukset

KÄYTTÖ

Alustan tulee olla puhdas, kuiva ja jäätön. Vedagum EBH:n käyttölämpötila on 170-210°C. Vedagum EBH tulee kuumentaa termostaattiohjatulla sekoittajalla varustetulla bitumikeittimellä. Lämpötila ei saa missään vaiheessa olla korkeampi kuin 220°C. Lämpötilan seurannassa suositellaan käytettäväksi esimerkiksi vastuslämpömittaria, sillä padasta nousevat bitumihuurut saattavat vääristää mittaustulosta infrapunamittarilla.

MITAT

Pakkauskoke kg	10
Pkt/lava	60

PAKKAUS

Kumibitumiharkko on pakattu silikonoituun pahvilaatikkoon.

VARASTOINTI

Tuote on suojattava suoralta auringonpaisteelta ja kastumiselta varastoinnin aikana.

HÄVITTÄMINEN

Tuote ei sisällä haitalliseksi luokiteltuja aineita. Käytöstä poistettu tuote voidaan hävittää bitumi- tai sekajätteenä riippuen kunnan ohjeistuksesta.

VALMISTAJA

BMI Group
Jaakonkatu 2
01620 Vantaa

ALKUPERÄMAA

Alankomaat

Kaikki tässä tuoteselosteessa esitetyt mitat ja tekniset tiedot ovat ohjeellisia. Lue myös tuotteen asennusohjeet. Pidätämme oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tarpeen mukaan.

