

Sealoflex Endura – kuitumassa

SEALOFLEX ENDURA FIBRED

Sealoflex Endura – kuitumassa on kaksikomponenttinen vedeneristemassa, joka pohjautuu PMMA-tekniikkaan. Kuitumassaan on lisätty lasikuitua, joka mahdollistaa lujan vedeneristuksen teon ilman erillisen vahvikekankaan käyttöä. Se soveltuu erinomaisesti esimerkiksi ahtaisiin paikkoihin sekä monimutkaisiin muotoihin, joihin vahvikekankaan asennus on hankalaa tai mahdotonta.

TUOTETIEDOT

Astiakoko	10 kg
Olomuoto	Neste + kuitu
Menekki	Min. 3 kg/m ²
Sateenkestävä	30 minuuttia*
Käveltävä / uudelleenpinnoitettava	45 minuuttia*
Työstettävyyssäika	20 minuuttia*
Väri	Harmaa (RAL 7031)

* 20 °C lämpötilassa.

OMINAISUUDET JA EDUT:

- Ei erillistä vahvikekangasta
- Saumaton
- Joustava myös alhaisissa lämpötiloissa
- Höyryä läpäisevä
- Liuotinvapaa
- Nopeasti kovettuva
- Erittäin korkea säänkesto
- Erittäin hyvä tarttuvuus useille eri pinnoille
- Elastinen, silloittaa halkeamat
- Vahva ja kulutuksenkestävä
- Kemiallisesti kestävä ilmassa ja vedessä esiintyviä yhdisteitä vastaan

PINNAN VALMISTELU

Alustan tulee olla kiinteä ja kuiva, ja se tulee puhdistaa mahdollisista irtonaisista partikkeleista sekä pölystä. Myös alustan kautta mahdollisesti tuleva kosteus tulee estää. Pinnan tartunta on tarvittaessa varmistettava.

Asennuksen aikana pinnan lämpötilan tulee olla vähintään 3 °C kastepisteen yläpuolella. Mikäli pinnan lämpötila on tätä alempi, saattaa pinnalle muodostua kosteutta. Kastepisteen laskentataulukon löydät Sealoflex Endura – asennusohjeesta.

ASENNUSOLOSUHTEET

Sealoflex Endura – kuitumassa voidaan levittää ilman ja pinnan lämpötilan ollessa 0 °C – +35 °C. Alustan lämpötilan tulee olla vähintään 3 °C kastepisteen yläpuolella. Suljetuissa tiloissa tulee huomioida että tilaan on järjestetty koneellinen ilmanvaihto. Ilman tulee vaihtua vähintään 7 kertaa tunnissa.

Asentajan on käytettävä käyttöturvallisuustiedotteen mukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita.

SEKOITUSOHJEET

Perusmassa sekoitetaan huolellisesti, jonka jälkeen kaadetaan sopiva määrä massaa erilliseen sekoitusastiaan. Perusmassaan lisätään tarvittava määrä katalyyttia, jonka jälkeen komponentit sekoitetaan tasaiseksi massaksi sekoituskoneella hitaalla nopeudella. Pienet määrät voi sekoittaa myös sekoitustikulla. Massaa on sekoitettava vähintään 2 minuuttia.

SEKOITUSSUHDE

Lisää katalyyttia lämpötilan mukaan seuraavasti:

- 0 °C – +5 °C 10 kg perusmassaa + 0,60 kg katalyyttia (6 %)
- +5 °C – +15 °C 10 kg perusmassaa + 0,40 kg katalyyttia (4 %)
- +15 °C – +35 °C 10 kg perusmassaa + 0,20 kg katalyyttia (2 %)

MENEKKI

Sealoflex Endura – kuitumassaa on käytettävä vähintään 3 kg/m² tasaisilla pinnoilla. Epätasaisilla pinnoilla menekki kasvaa.

PUHDISTAMINEN

Puhdista työkalut välittömästi Sealoflex Endura – puhdistusaineella. Pese kädet huolellisesti käytön jälkeen.

VARASTOINTI

Massaa voidaan säilyttää avaamattomissa pakkauksissa noin 6 kk viileässä, kuivassa paikassa. Ei saa jäätä. Suojaa suoralta auringonvalolta varastoinnissa sekä työmaalla.

TURVALLISUUS

Tietoa kuljetuksista, käsittelystä, varastoinnista ja hävityksestä löytyy käyttöturvatiedoiteesta sekä tuotteen etiketistä. Kaikkia suosituksia ja varoituksia tulee noudattaa.

TEKNINEN TUKI

Mikäli haluat teknistä neuvontaa tai suunnitteluapua, ota yhteyttä BMI Icopaliin.

BMI Suomi

Läntinen teollisuuskatu 10
02920 Espoo
Puhelin: 020 743 6200
Sähköposti: info.fi@bmgigroup.com

Me olemme sitoutuneita jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotevalikoimaamme. Varaamme oikeuden muuttaa tuotetietojamme. Varaamme oikeuden korjata mahdolliset virheet ja puutteet tekstissä. Uusimpia tietoja varten ota yhteyttä asiakaspalveluumme.