



Vedagum EBH

Kumibitumiharkko

TUOTESELOSTE

Vedagum EBH on kuumana levitettävä liimausbitumi (KB 100/50) vaativiin kohteisiin kuten esimerkiksi piha- ja siltakansille.

Käyttö

Liimausbitumi vaativiin kohteisiin kuten piha- ja siltakansille. Liimattava pinta on ensin pohjustettava Siplast Primer-kumibitumiliuoksella tai tarkoitukseen hyväksytyllä epoksilla.

Käyttöohjeet

Alustaan tulee olla puhtas, kuiva ja jäätön. Vedagum EBH:n käyttölämpötila on 170-210°C. VedagumEBH tulee kuumentaa termostaattiohjatulla ja sekoittajalla varustetulla bitumikeittimellä. Lämpötila ei saa missään vaiheessa olla korkeampi kuin 220°C. Lämpötilan seurannassa suositellaan käytettäväksi esim. Vastuslämpömittaria, sillä padasta nousevat bitumihuurut saattavat vääristää mittaustulosta infrapunamittarilla.

Mitat

Pakkauskoko 10 kg
Ptk/lava 60 kpl
Tuotenumero 10008334

Pakkaus

Kumibitumiharkko on pakattu silikonoituun pahvilaatikkoon.

Varastointi

Tuote on suojattava suoralta auringonpaisteelta ja kastumiselta varastoinnin aikana.

Hävittäminen

Tuote ei sisällä haitalliseksi luokiteltuja aineita. Käytöstä poistettu tuote voidaan hävittää kaatopaikkajätteenä.

Turvallisuus

Katso käyttöturvallisuustiedote.

Maahantuoja

BMI Suomi Oy
Läntinen teollisuuskatu 10
FI-02920 Espoo
+358 20 743 6200
bmigroup.com/fi

EN 14023: 2010	Menetelmä	Yksikkö	Nimellisarvo
Tunkeuma, +25 °C	EN 1426	0,1 mm	45 - 80 (luokka 4)
Pehmenemispiste	EN 1427	°C	≥ 95 (luokka 1)
Voimavenymä, +5°C	EN 13589	J/cm ²	≥ 3 (luokka 2)
Leimahduspiste	EN 22592	°C	≥ 220 (luokka 4)
Palautuma, +10 °C	EN 13398	%	≥ 75 (luokka 2)