

Icopal Kumibitumiliima

TUOTESELOSTE

Elastinen kumibitumiliima ja saumamassa, jota käytetään bitumikatteiden liitosten ja ylösnostojen liimaamiseen. Se soveltuu myös vanhojen kermikattojen korjaukseen, tiili- ja mineriittikattojen tiivistämiseen sekä bitumipohjaisten materiaalien saumaukseen.

Käyttö

Bitumikermien liimaamiseen.

Käyttöohjeet

Käyttölämpötila +0 - + 50°C. Pintojen tulee olla puhtaat ja kuivat. Levitetään patruunapuristimella, siveltimellä tai lastalla. Tasoitetaan veteen kastetulla lastalla. Menekki on noin 5 jm/patruuna. Työvälineiden puhdistamiseen soveltuu mineraalitärpätti.

Pölykuiva noin 15 minuuttia, kuivumisaika n. 8 vrk riippuen kerrospaksuudesta. Maalattavissa akryylilateksilla.

Mitat

Pakkaukoko	0,3 l	2,5 l
Kpl/pkt	12 kpl	6 kpl
Tuotenumero	54503	54536

Pakkaus

0,3 l Kumibitumiliima on pakattu patruunaan, josta massa levitetään patruunapuristimella. 2,5 l Kumibitumiliima on pakattu metalliseen astiaan.

Varastointi

Tuote on varastoitava viileässä ja kuivassa tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

Hävittäminen

Käyttämätön massa pakkauksineen tulee toimittaa ongelmajättekeräykseen. Tyhjät astiat on toimitettava kierrätykseen.

Turvallisuus

Katso käyttöturvatiedote.

Maahantuojaja

Icopal Oy
Läntinen teollisuuskatu 10
02920 Espoo
puh. 020 7436 200

Alkuperämaa

Tanska

Ominaisuus	Menetelmä	Yksikkö	
Viskositeetti	SV 40.2-89	cP	250 000 – 300 000
Laimennus			Lakkasprii
Liuotin			Cl. II-1
MAL-koodi		mm ² /s	3 - 3
Leimahduspiste	DIN 52755	°C	>27