

Siplast Primer Kumibitumiliuos

TUOTESELOSTE

Siplast Primer on kylmänä juokseva kumibitumipohjainen esisivelyaine (KBL 20/100). Sitä käytetään betonipintojen ulkopuolisten kosteus- ja vedeneristysten esisivelyyn vaativissa käyttökohteissa. Siplast Primer soveltuu pohjusteeksi myös teräs- ja puupinnoille. Ei sisätiloihin.

Käyttö

Esisivelyaine kosteus- ja vedeneristykseen betonipinnoille vaativiin käyttökohteisiin.

Käyttöohjeet

Käsitteltävän pinnan on oltava puhdas ja kuiva. Levityksen ja kuivumisen aikana bitumiliuos ei siedä vesisadetta. Harkkopinnat tulee slammata ennen käsittelyä. Kumibitumiliuos voidaan levittää harjalla, telalla tai ruiskuttamalla. Menekki on n. 0,5 l/m². Mikäli Siplast Primer on kylmästä johtuen liian kankeaa, voidaan sitä varovasti lämmittää vesihauteessa. Työvälineiden puhdistamiseen soveltuu mineraalitärpätti. Siplast Primerin kuivumisaika on 2 – 3 tuntia +20 °C lämpötilassa.

Mitat

Pakkauskooko	25 l
Kpl/lava tai ltk	24 kpl
Tuotenumero	54622

Pakkaus

Kumibitumiliuos on pakattu 25 l metallipakkaukseen.

Varastointi

Varastoitava pystyasennossa sisätiloissa (väh. +5 °C), jossa on hyvä ilmanvaihto.

Hävittäminen

Käyttämätön tuote pakkauksineen tulee toimittaa ongelmajätekeräykseen. Tyhjä astiat on toimitettava kierrätykseen.

Turvallisuus

Katso käyttöturvatiedote.

Maahantuoja

Icopal Oy
Läntinen teollisuuskatu 10
02920 Espoo
puh. 020 7436 200

Alkuperämaa

Ranska

Ominaisuus	Menetelmä	Yksikkö	
Tiheys			0,92
Kuiva-ainepitoisuus			46,5 %
Kohtisuora kiinnittyminen (täysin paikalleen poltetulla Parafor Ponts-kermillä)	LCPC-standardi	MPa	0,4
Bituminen pohjuste (ranskalainen standardi)	NF P 84-204		kyllä