

Stelox 95/35

Puhallettu bitumi

TUOTESELOSTE

Stelox 95/35 puhallettu bitumi on kuumennettava liimausbitumi bitumikermien kiinnittämiseen erilaisille pinnoille, kuten betonille, metallille tai asennetuille bitumikermeille. Pinta on käsiteltävä ensin Icopal Bitumiliuoksella tai Siplast Primer – kumibitumiliuoksella.

Käyttö

Liimausbitumi bitumikermien asentamiseen.

Käyttöohjeet

Alustaan tulee olla kuiva, puhdas ja jäätön. Vedagum EBH tulee kuumentaa termostaattiohjatuilla ja sekoittajalla varustetulla bitumikeittimellä. Lämpötila ei saa missään vaiheessa olla korkeampi kuin 230 °C. Lämpötilan seurannassa suositellaan käytettäväksi esim.infrapunalämpömittaria.

Mitat

| | |
|-------------|--------|
| Pakkauskoko | 25 kg |
| Ptk/lava | 40 kpl |
| Tuotenumero | 54919 |

Pakkaus

Bitumiharkko on pakattu ohueen muovikalvoon.

Varastointi

Tuote on suojattava suoralta auringonpaisteelta varastoinnin aikana.

Hävittäminen

Tuote ei sisällä terveydelle haitallisia aineita. Käytöstä poistettu tuote on hävitettävä kaatopaikkajätteenä.

Turvallisuus

Katso käyttöturvatieote.

Maahantuoja

Icopal Oy
Läntinen teollisuuskatu 10
02920 Espoo
puh. 020 7436 200

| Ominaisuus | Menetelmä | Yksikkö | Nimellisarvo |
|-----------------------------------|-------------|-------------------|--------------|
| Tunkeuma 25 °C | EN 1426 | 1/10 mm | 30 - 40 |
| Pehmenemispiste (rengas/kuulakoe) | EN 1427 | °C | 90 - 100 |
| Fraass-murtumispiste | EN 12593 | °C | ≤ -20 |
| Tiheys 25 °C | EN ISO 3838 | kg/m ³ | 1000 |
| Leimahduspiste (avoin astia) | EN 22592 | °C | ≥ 250 |
| Liukoisuus | EN 12592 | (m/m) % | ≥ 99 |
| Kuumankestävyys | EN 13303 | | |
| -Massahäviö kuumennettaessa | | m-% | ≤ 0,5 |