

Sealoflex Endura Detail -vedeneristemassa

SEALOFLEX ENDURA DETAIL COATING- BLUE/GREY (WINTER)

Sealoflex Endura -vedeneristemassa on korkealaatuinen, kaksikomponenttinen vedeneristemassa, joka pohjautuu PMMA-teknologiaan. Se soveltuu nopeasti kovettuvana ja kulutusta kestäväksi niin loiville katoille, pihakansille ja muihin vaativiin käyttökohteisiin. Vedeneristemassa soveltuu monenlaisiin yksityiskohtiin sekä uudisrakentamisessa että saneerauskohteissa. Se vahvistetaan järjestelmään kuuluvalla Sealoflex Endura – vahvikekankaalla.

TUOTETIEDOT

| | |
|--|--------------------------|
| Astiakoko | 10 kg |
| Olomuoto | Neste |
| Menekki | Min. 3 kg/m ² |
| Sateenkestävä | 30 minuuttia* |
| Käveltävä / uudelleen-pinnoitettava | 45 minuuttia* |
| Työstettävyyss aika | 15 minuuttia* |
| Väri | Harmaa (RAL 7031) |

* 20 °C lämpötilassa.

OMINAISUUDET JA EDUT

- Saumaton
- Joustava myös alhaisissa lämpötiloissa
- Höyryä läpäisevä
- Liuotinvapaa
- Nopeasti kovettava
- Erittäin korkea säänkesto
- Erittäin hyvä tarttuvuus useille eri pinnoille
- Elastinen, silloittaa halkeamat
- Vahva ja kulutuksenkestävä
- Juurisuojattu
- Kemiallisesti kestävä ilmassa ja vedessä esiintyviä yhdisteitä vastaan
- CE-merkitty (Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETAG 005)
- Paloluokka Broof(t2)

PINNAN VALMISTELU

Alustan tulee olla kiinteä ja kuiva, ja se tulee puhdistaa mahdollisista irtonaisista partikkeleista sekä pölystä. Myös alustan kautta mahdollisesti tuleva kosteus tulee estää. Pinnan tartunta on tarvittaessa varmistettava.

Asennuksen aikana pinnan lämpötilan tulee olla vähintään 3 °C kastepisteen yläpuolella. Mikäli pinnan lämpötila on tätä alempi, saattaa pinnalle muodostua kosteutta. Kastepisteen laskentataulukon löydät Sealoflex Endura – asennusohjeesta.

ASENNUSOHJEET

Sealoflex Endura Detail -vedeneristemassa voidaan levittää -5 °C – +40 °C lämpötilassa. Alustan lämpötilan tulee olla välillä -5 °C – +50 °C sekä vähintään 3 °C kastepisteen yläpuolella. Suljetuissa tiloissa tulee huomioida että tilaan on järjestetty koneellinen ilmanvaihto. Ilman tulee vaihtua vähintään 7 kertaa tunnissa.

Asentajan on käytettävä käyttöturvallisuustiedotteen mukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita.

SEKOITUSOHJEET

Perusmassa sekoitetaan huolellisesti, jonka jälkeen kaadetaan sopiva määrä massaa erilliseen sekoitusastiaan. Perusmassaan lisätään tarvittava määrä katalyyttia, jonka jälkeen komponentit sekoitetaan tasaiseksi massaksi sekoituskoneella hitaalla nopeudella. Pienet määrät voi sekoittaa myös sekoitustikulla. Massaa on sekoitettava vähintään 2 minuuttia.

SEKOITUSSUHDE

Lisää katalyyttia lämpötilan mukaan seuraavasti:

- -5 °C – +5 °C 10 kg perusmassaa + 0,60 kg katalyyttia (6 %)
- +5 °C – +15 °C 10 kg perusmassaa + 0,40 kg katalyyttia (4 %)
- +15 °C – +40 °C 10 kg perusmassaa + 0,20 kg katalyyttia (2 %)

MENEKKI

Sealoflex Endura Detail -vedeneristemassaa on käytettävä vähintään 3 kg/m² tasaisilla pinnoilla. Epätasaisilla pinnoilla menekki kasvaa.

KEMIALLINEN KESTÄVYYS

| | | | |
|---|---|--|---|
| Ammoniakki, korkeintaan 10 % | ● | Natriumhydroksidiliuos, korkeintaan 50 % | ● |
| Ammoniumkloridi | ● | Natriumkarbonaatti | ● |
| Ammoniumsulfaatti | ● | Natriumkloridi | ● |
| Appelsiinimehu | ● | Natriumsulfaatti | ● |
| Astianpesuaine | ● | Nestemäinen ammoniakki | ● |
| Bensiini | ○ | Oksaalihappo 10 % | ● |
| Desinfointiaine (Dettol), korkeintaan 5 % | ○ | Oliiviöljy | ● |
| Dieselöljy | ● | Omenamehu | ● |
| Eläinrasvat | ● | Paraffiniöljy | ● |
| Etikkahappo, korkeintaan 10 % | ● | Pellavaöljy | ● |
| Fosforihappo, korkeintaan 30 % | ● | Puhdistusaine | ● |
| Hydrauliikkaöljy | ● | Raakaöljy | ● |
| Kaliumhydroksidi, korkeintaan 50 % | ● | Raakaöljy | ● |
| Kaliumkloridi | ● | Rikkihappo, korkeintaan 30 % | ● |
| Kalsiumhypokloriitti (chlorinated lime) | ● | Risiiniöljy | ● |
| Kalsiumkloridi | ● | Selluloosatinneri | ● |
| Kasvirasvat | ● | Sitruunahappo, korkeintaan 30 % | ● |
| Kasvimehu | ● | Sitruunamehu | ● |
| Kerosiini | ○ | Suolahappo, korkeintaan 30 % | ● |
| Maitohappo, korkeintaan 30 % | ● | Typpihappo, korkeintaan 10 % | ● |
| Merivesi | ● | Vetyperoksidi, korkeintaan 10 % | ● |
| Mineraalitärpätti | ○ | Viini | ○ |
| Mineraaliöljy | ● | Voiteluaine | ● |
| Muurahaishappo 10 % | ○ | | |

- Kestää
- Kestää rajoitetusti (n. 1-2 tuntia)

PUHDISTAMINEN

Puhdista työkalut välittömästi Sealoflex Endura –puhdistusaineella. Pese kädet huolellisesti käytön jälkeen.

VARASTOINTI

Massaa voidaan säilyttää avaamattomissa pakkauksissa noin 6 kk viileässä, kuivassa paikassa. Ei saa jäättyä. Suojaa suoralta auringonvalolta varastoinnissa sekä työmaalla.

TURVALLISUUS

Tietoa kuljetuksista, käsittelystä, varastoinnista ja hävityksestä löytyy käyttöturvatieotteesta sekä tuotteen etiketistä. Kaikkia suosituksia ja varoituksia tulee noudattaa.

TEKNINEN TUKI

Mikäli haluat teknistä neuvontaa tai suunnitteluapua, ota yhteyttä BMI Icopaliin.

BMI Suomi

Läntinen teollisuuskatu 10
02920 Espoo
Puhelin: 020 743 6200
Sähköposti: info.fi@bmigroup.com

Me olemme sitoutuneita jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotevalikoimaamme. Varaamme oikeuden muuttaa tuotetietojamme. Varaamme oikeuden korjata mahdolliset virheet ja puutteet tekstissä. Uusimpia tietoja varten ota yhteyttä asiakaspalveluumme.